

TEKNOFILLER DOLGU

Katalog No : 1200 - 152

Teknofiller Dolgu yüksek dayanımlı, iki bileşenli bir epoxy macundur. Herhangi tip bir yüzeye ve epoxy astarlara mükemmel yapışır. Suya çok dirençlidir ve kalın bir katman olarak uygulansa bile çekmez. 10 mm'ye dek kalınlıklar bir spatula kullanılarak oluşturulabilir. Teknofiller Dolgu ağaca, cam elyaf takviyeli polyestere, çeliğe ve alüminyum yüzeylere uygulanmış astarlar üzerinde mükemmel sonuçlar verir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 1,6
Renk	: A komponent = sarı, B komponent = açık yeşil
Parlaklık	: Mat
Parlama noktası (°C)	: 55 °C den büyük
Bağlayıcı	: Epoxy reçine
Isı direnci (°C)	: 105
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 3 ~ 4
Zımparaya gelme (saat)	: 24
Tiner	: Kullanılmaz.
Uygulama şekli	: Spatula
Yüzey hazırlama	: Teknofiller Dolgu temizlenmiş, yağdan arındırılmış ve 60 numara zımpara kağıdı ile zımparalanmış macunların veya epoxy astarların üzerine uygulanabilir.
Karışım oranı (ağırlık)	: 1 A / 1 B (ağırlıkça,hacimce)
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)(20 °C)	: 1 ~ 2
Güvenlik önlemleri	: Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı tesirleri olabilir. Gözleri ve cildi tahriş eder. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz). Kilitli olarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.