

TEKNOFILLER LIGHT

Katalog No : 1200 - 153

Teknofiller Light çelik, ahşap, cam elyafı takviyeli polyester ve alüminyum yüzeylere uygulanmış astarlar üzerinde mükemmel sonuçlar verir. Solventsiz, epoxy esaslı hafif bir macundur. Hafif olması nedeni ile hız teknelerinde özellikle tercih edilir. 1 – 2 cm'ye kadar dolgular kolaylıkla yapılabilir. Doldurulduğu yüzeyde göçme yapmaz. Zımpara edilmesi mükemmeldir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 100
Yoğunluk (karışım) (gr/cm ³)	: 0,75 ~ 0,85
Renk	: A komponent = beyaz, B komponent = kahverengi
Parlaklık	: Mat
Bağlayıcı	: Epoxy reçine
Isı direnci (°C)	: 150
Uygulama aralığı (°C)	: + 5 ~ + 35
Kuruma zamanı (25 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 1 ~ 2
Zımparaya gelme (saat)	: 12
Bağıl nem (%)	: 85
Tiner	: Kullanılmaz.
Uygulama şekli	: Çelik spatula, mastar
Yüzey hazırlama	: Teknofiller Light, temizlenmiş, yağdan arındırılmış ve 60 numara zımpara ile zımparalanmış macunların veya epoxy astarların üzerine uygulanabilir.
Karışım oranı (ağırlıkça ve hacimce)	: 1 A / 1 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)(20 °C)	: Maksimum 1.
Güvenlik önlemleri	: Gözleri ve cildi tahriş eder. Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür. Su organizmaları için zehirlidir. Duran ve akan sularda uzun vadede zararlı etkileri olabilir. Çocukların eline geçmemelidir. Gözlerle ve ciltle temastan kaçınınız. Kanalizasyona atmayınız; bu maddeyi ve kutusunu sorunlu atıkları bertaraf etme yerine ulaştırınız. Çalışırken uygun koruyucu eldiven ve koruyucu gözlük/yüz maskesi kullanınız. Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz ve ambalajı ya da etiketi gösteriniz. Bu maddeyi ve kabını bunun için ruhsatlı özel atık deposuna teslim ediniz.