

TEKNOPOX 1555 HS FINISH PRIMER**Katalog No : 8000 – 110HS**

Teknopox 1555 HS Finish Primer epoxy esaslı, iki bileşenli yüksek performanslı bir sonkat boya astarıdır. Bu ürün sonkat Tekno HS Polyester Polyurethane Finish uygulamasından önce zemini astarlamak için kullanılır. Görünümü yarı mattır.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ :

Hacimce katı madde (%)	: 50
Yoğunluk (gr/cm³)	: 1,35 – 1,40
Renk	: Gri
Parlaklık	: Yarı mat
Kuru film kalınlığı (μ)	: 75 ~ 100
Teorik kaplama kapasitesi (m²/lt)	: 6,7 (75 μ) – 5 (100 μ)
Uygulama aralığı (°C)	: + 0 ~ + 40
Kuruma zamanı (20 °C)	
İlk kuruma (saat)	: 2 saat
Kuruma (saat)	: 4 saat
Servise hazır hale gelme (saat)	: 24 saat
Tiner	: % 20 - 25 Teknomarin Epoxy Boya Tineri (8001-8002)
Uygulama şekli	: Sprey
Spray Ekipmanları (Conventional)	
Meme Çapı	: 1,4 – 1,5 mm
Meme Basıncı	: 3-3,5 atm
(Airless)	
Meme Çapı	: 0,33mm (0,013 inch)
Meme Basıncı	: 15 MPA (150 At, 2100 PSI)
Yüzey hazırlama	: Yüzeyde yağ, kir, nem olmamalıdır. Uygulanacağı yüzeydeki Teknopox Epoxy HI-Build, 180-220 kum zımpara ile 1555 HS Finish Primer uygulanacak hale getirilir.
Karışım oranı (ağırlıkça) (%)	: 40 A / 60 B
Karışım oranı (hacimce) (%)	: 50 A / 50 B
Karışımın kullanılabilirlik süresi (saat)	: 4
Güvenlik önlemleri	: Kolay alevlenir. Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. Gözleri ve cildi tahriş edicidir. Gözde ciddi hasar riski. Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Gaz/Duman/Buhar/Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.) Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin. Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske

FP.01.03.Rev 00

kullanın. Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin. Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.